

PEGAMENTO MULTIPROPOSITO (TDS)

Descripción

Mortero adhesivo de capa delgada en presentación de mezcla seca, elaborado a base de cemento blanco, agregados de granulometría controlada y aditivos químicos.

Usos

recomendado para la Instalación de porcelanatos, mármol y otras piezas de baja y nula absorción de humedad. Cumple y excede las normas NTG 41101 recomendado para superficies con desniveles menores de 15 mm.

Ventajas

- Listo para usar
- Fácil aplicación
- Acabado profesional
- No requiere equipo especializado
- Calidad Uniforme y Controlada
- Alto grado de adherencia

MODO DE EMPLEO

✓ Preparación de la Superficie

Antes de preparar la mezcla es necesario preparar la superficie, asegurándose que esté libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia del mortero. Debe retirarse cualquier rastro de pintura, sellador, impermeabilizante, membrana de curado, desmoldante o materiales que puedan provocar el desprendimiento del producto.

✓ Preparación del Producto

Agregar el agua de mezcla (2 a 2.5 litros) en un balde y agregar poco a poco el contenido de la bolsa de adhesivo mezclando para que no genere grumos, dejar reposar 5 minutos y volver agitar por 30 segundos.

Aplicación del Producto

- ✓ Aplique una capa con un espesor aproximado de 5 milímetros, utilizando la parte plana de una llana dentada, cubriendo solo la superficie que pueda trabajar en los próximos 15 minutos. Forme surcos con la sección dentada de la llana sobre el adhesivo recién aplicado en un solo sentido. Coloque las piezas golpeándolas levemente para asegurar su Contacto con el adhesivo. Una vez terminada la instalación, será necesario esperar 24 horas para estucar ("juntar") las cizas con Estuque PEGASO.



DATOS TECNICOS

Color: Blanco

Presentación: Saco 10 Kg.

Especificaciones:

- Resistencia a tracción a 28 días: ≥ 1.0 N/mm²
- Tiempo Abierto aplicado: ≥ 20 min.
- Tiempo Abierto en Bote: ≥ 25 min.

Cumple y supera norma NTG 41101

Rendimiento

De 2 a 3 m² por bolsa de 10 Kg. El rendimiento depende del grosor de aplicación.

Precauciones

No se aplique sobre paneles de madera comprimida o materiales aglomerados, ni sobre empastes resonadores de yeso, metales, plásticos, ni sobre cualquier material que sea inestable o demasiado flexible.

No se use en temperaturas inferiores a 10 °C o en superficies calientes al momento de instalar

IMPORTANTE

Mezclas Secas de Centroamérica, S. A. no se hace responsable por los daños o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de este producto y que no esté de acuerdo a las instrucciones descritas. Todo usuario debe confirmar con su proveedor el uso correcto del producto y el uso que pretenderá darle al mismo. El usuario asume toda responsabilidad de los daños por una mala aplicación.

Medidas de Seguridad:

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes, gafas de protección en su manipulación.

Almacenamiento:

3 meses en envase cerrado y en espacio cubierto con temperatura no menor de 5° C, ni mayor de 40° C.

IMPORTANTE:

Mezclas Seca de Centroamérica no se hace responsable por los daños o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de este producto y que no esté de acuerdo a las instrucciones descritas. Todo usuario debe confirmar con su proveedor el uso correcto del producto y el uso que pretenderá darle al mismo. El usuario asume toda la responsabilidad de los daños por una mala aplicación.