

ESTUQUE CERAMICO (TDS)

Descripción

Mezcla elaborada a base de cemento, arena sílice, pigmentos inorgánicos y aditivos químicos, recomendado para las juntas de pisos cerámicos y azulejos, ofreciendo fácil limpieza.

Usos

Puede utilizarse con arena para juntas de 3 a 5 mm, y sin arena para juntas de 2 a 3 mm, Cumple y excede la norma NTG 41102.

Ventajas

- Listo para usar
- Fácil aplicación
- Acabado profesional
- No requiere equipo especializado
- Calidad Uniforme y Controlada
- Alto grado de adherencia



MODO DE EMPLEO

✓ Preparación de la Superficie

Antes de preparar la mezcla es necesario preparar la superficie, asegurándose que esté libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia del mortero.

✓ Preparación del Producto

Agregar el agua de mezcla (1.5 a 2 litros) en un balde y agregar poco a poco el contenido de la bolsa de estuque cerámico mezclando para que no genere grumos, dejar reposar 5 minutos y volver agitar por 30 segundos.

✓ Aplicación del Producto

Aplice con una llana de esponja dura o hule distribuyendo el estuque en forma diagonal, presionando para que la mezcla entre en las juntas Limpie el sobrante con una esponja o trapo húmedo, en un tiempo menor de 15 minutos.

DATOS TECNICOS

Color: Según Paleta de colores

Presentación: Saco 10 Kg.

Rendimiento

De 8 a 12 m² por bolsa de 10 Kg. El rendimiento depende del grosor de la junta y del tamaño de loseta.

Especificaciones:

- Huella de Abrasión: <61 mm
- Absorción de agua 30 min: < 2g
- Absorción de agua 240 min: < 5g
- Contracción: < 2 mm/m
- Resistencia a Flexión:
- Resistencia a Compresión:

Cumple y supera norma NTG 41101

Precauciones

No se aplique sobre paneles de madera comprimida o materiales aglomerados, ni sobre empastes resanadores de yeso, metales, plásticos, ni sobre cualquier material que sea inestable o demasiado flexible.

No se use en temperaturas inferiores a 10 °C o en superficies calientes al momento de instalar

Medidas de Seguridad

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes, gafas de protección en su manipulación.

Almacenamiento

3 meses en envase cerrado y en espacio cubierto con temperatura no menor de 5° C, ni mayor de 40° C.

IMPORTANTE

Mezclas Seca de Centroamérica no se hace responsable por los daños o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de este producto y que no esté de acuerdo a las instrucciones descritas.

Todo usuario debe confirmar con su proveedor el uso correcto del producto y el uso que pretenderá darle al mismo. El usuario asume toda la responsabilidad de los daños por una mala aplica-