

REPELLO EXTRAFINO (TDS)

Descripción

Mortero elaborado a base de cemento blanco, Carbonato de Calcio blanco y aditivos químicos, especial para producir acabados alisados de alta resistencia a la intemperie y humedad.

Usos

puede aplicarse directamente sobre block, ladrillo o prefabricados, sin necesidad de humedecer previamente la superficie. O bien sobre una superficie nivelada con Repello Base PEGASO, para obtener un mejor resultado y rendimiento.

Ventajas

- Listo para usar
- Fácil aplicación
- Acabado profesional
- No requiere equipo especializado
- Calidad Uniforme y Controlada
- Alto grado de adherencia
- Acabado Alisado
- No contiene Cal



MODO DE EMPLEO

✓ Preparación de la Superficie

Antes de preparar la mezcla es necesario preparar la superficie, asegurándose que esté libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia del mortero.

✓ Preparación del Producto

Vierta en un recipiente de 8 a 8.5 litros de agua limpia. Agregue un saco de Repello Extrafino PEGASO de 40 Kg Revuelva bien hasta formar una mezcla homogénea. Deje reposar 5 minutos la mezcla para liberar burbujas de aire. Mezcle de nuevo y estará listo para su uso. Tiene 30 minutos para aplicarlo y nivelarlo con arrastre.

✓ Aplicación del Producto

Aplique con una llana de aluminio distribuyendo el mortero en forma vertical, de abajo hacia arriba, presionando para que penetre y pegue sobre la superficie. Aplique una segunda capa de 3 milímetros para afinar el acabado y nivelar. Para un mejor resultado afine el acabado con una esponja dura o duroport, para dejar un acabado uniforme. Por ser productos que no llevan "CAL", sus acabados con pinturas no corren riesgos de desprenderse.

DATOS TECNICOS

Color: Blanco

Presentación: Saco 40 Kg.

Tiempo Abierto: 25 minutos Promedio

Penetración de Agua*: Impermeable

* Prueba de Penetración RILEM

Adherencia 28 días: 1.05 N/mm²

Rendimiento

De 6 a 8 m² por bolsa de 40 Kg. El rendimiento depende del tipo de superficie sobre la cual se aplique el repello.

Precauciones

- El exceso de agua en la mezcla, disminuye la propiedad mecánica y la calidad del mortero.
- La superficie y el producto debe estar fresco en el momento de la aplicación.
- Utilice agua limpia en la preparación de la mezcla.

No se use en temperaturas inferiores a 10 °C o en superficies calientes al momento de instalar

Medidas de Seguridad

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes, gafas de protección en su manipulación.

Almacenamiento

Cuatro meses en lugar fresco y seco, en su empaque original sin abrirlo.

IMPORTANTE

Mezclas Seca de Centroamérica no se hace responsable por los daños o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de este producto y que no esté de acuerdo a las instrucciones descritas. Todo usuario debe confirmar con su proveedor el uso correcto del producto y el uso que pretenderá darle al mismo. El usuario asume toda la responsabilidad de los daños por una mala aplicación.